

PRIMER DE PROFUNZIME WBPR-21P

Date tehnice :

Baza	Poliacriili
Consistenta	Lichida
Sistem de uscare	Ambiental
Timp de uscare	Pe sapa autonivelanta SoudalVE-50 30 min la 20°C Pe dale poroase : 60 min Pe sape anhidrite : 4-12 ore
Continut substanta solida	20 % (cu exceptia solventului)
Densitate (DIN 53479)	1,01 g/cm ³
Rezistenta termica	0°C...+50°C
Culoare	Alba
Vascozitate	20-30 mPA
Consum	100-200 ml/m ²

Descriere : Primer-ul WBPR-21P este o solutie care se aplica direct pe suprafete care se farama sau de calitate mediocra. Doar pentru interior.

Avantaje :

- gata de lucru;
- transparent dupa uscare;
- uscare rapida;
- creste rezistenta mecanica a sapelor
- nu contine apa sau solventi;
- compatibil cu pardoselile incalzite;
- usor de aplicat; doar pentru aplicatii interioare.

Mod de utilizare :

Agitati bine bidonul. Aplicati cu ajutorul unui rol si intindeti uniform pe suprafata. Respectati conditiile de umiditate ale suprafetelor: max 4%. Nu este necesara prepararea preliminara. Temperatura de aplicare : 15°C...+25°C.

Suprafetele :

Suprafetele trebuie sa fie uscate, fara urme de praf, grasimi (uleiuri, grasime, etc) sau vopseluri. Orice reziduri de pe suprafete se vor indeparta mecanic. Crapaturile sau denivelarile se pot repara cu sapa SOUDAL VE-50 cu rezistenta la compresiune de 50 Mpa. Consultati fisa tehnica.

Consum : 100-200 ml/m²

Ambalaj : Bidon 5 L

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697C
CREVEDIA JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



Masuri importante :

Aplicati masurile de igiena specifice mediului industrial. Purtati manusi de protectie.

Consultati eticheta pentru mai multe informatii. Pentru pardoselile incalzite intrerupeti incalzirea cu 48 ore inainte de aplicare. Repuneti in functiune incalzirea dupa 1 saptamana de la aplicare. Depozitati in locuri uscate si feriti de intemperii. Nu desfaceti ambalajul pe parcursul depozitarii. Nu depozitati paletii suprapusi.