



BLOCK B731 TERRA ISO

Hidroizolatie bituminoasa pentru fundatii

AVANTAJE INTELIGENTE

- Fara solventi
- Strat de acoperire hidrofug
- Hidroizolatie pentru beton si zidarie, in contact cu solul

DESCRIERE

BLOCK B731 TERRA ISO este un strat hidroizolator negru, pe baza de bitum si latex.

Este un strat de protectie si etansare impotriva umiditatii pentru suprafete de beton si zidarie in zona de contact cu solul.

BLOCK B731 TERRA ISO formeaza o pelicula care respinge apa, de tip film, atunci cand este uscat.

Stratul (pelicula) nu devine casant si este rezistent la agentii naturali corozivi pentru beton.

DOMENII DE APLICARE

Adecvat numai pentru utilizare in exterior, pentru suprafete din beton si zidarie, in zonele de contact cu solul, impotriva umiditatii.



CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Negru
Compozitie	Pe baza de bitum si latex, fara solventi
Timp de uscare	1-4 ore
Temperatura aplicare de	Intre +5°C si +35°C, niciodata in caz de inghet
Curatare	Uneltele pot fi curatate cu terebentina de petrol
Consum	Aproximativ 200 pana la 250 ml/m ² , per strat
Termen de valabilitate	24 de luni

MOD DE UTILIZARE

Inainte de utilizare, **BLOCK B731** TERRA ISO trebuie sa fie bine amestecat.

Pe substraturile absorbante, trebuie aplicat un strat de amorsa **GRIP B501** BITUMEN.

Dupa uscarea amorsei, aplicati 2 sau 3 straturi de **BLOCK B731** TERRA ISO cu ajutorul unui trafalet, pensule sau al unui pistol pulverizator adecvat si lasati fiecare strat sa se usuce complet inainte de urmatoarea aplicare.

In zonele in care exista riscul de fisurare, incorporati **BLOCK T506** TERRA FABRIC in cel de-al doilea strat.

In timpul aplicarii, evitati expunerea directa la soare.
In timpul aplicarii sau al uscarii, ploaia poate provoca daune stratului proaspat aplicat.

In cazul in care este necesar accesul, stratul (hidroizolatia) trebuie protejat cu placi de protectie, de drenaj sau izolatoare (evitati sarcinile punctiforme sau liniare).

PREGATIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie sa fie robust (rezistent), in stare buna, in general plat si fara fisuri, segregari etc. si fara reziduuri de ulei, grasime, praf sau alti agenti de separare.

Substratul poate fi usor umed, dar nu trebuie sa fie vizibila nicio pelicula (balta) de apa.

Suprafetele pe care aplicam nu trebuie sa fie permanent umede, deoarece in acest caz nu poate avea loc uscarea produsului.

DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

BLOCK B731 TERRA ISO trebuie pastrat uscat si protejat de inghet. Pastrati produsul neutilizat in ambalajul original inchis.

Poate fi pastrat timp de cel putin 24 de luni in ambalajul original inchis si depozitat corespunzator.

SIGURANTA

Pentru detalii suplimentare, consultati Fisa cu Date de Securitate la <https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>.

AMBALARE

Cod articol	UC	PCB	GENCOD
		5 l	60 PC
		10 l	44 PC



Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta.

Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditiiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

