

AQUAMAT-ELASTIC

Mortar hidroizolant elastic, bicomponent

Proprietăți

AQUAMAT-ELASTIC este un mortar elastic, hidroizolant, bicomponent. Se compune dintr-un mortar pe bază de ciment (component A) și o emulsie cu rășini (component B). După întărire, formează o membrană fără rosturi și îmbinări, care conferă următoarele avantaje:

- Acoperă fisurile.
- Hidroizolare totală împotriva presiunii hidrostatice pozitive până la 5 atm, conform EN 12390-8. De asemenea, poate rezista presiunii negative a apei.
- Protejează betonul împotriva carbonatarii.
- Nu corodează oțelul din armătura betonului.
- Permeabilitate pentru vaporii.
- Rezistență la razele UV.
- Este adecvat pentru rezervoare de apă potabilă și pentru aplicări pe suprafețe care vin în contact cu alimente, în conformitate cu cerințele W-347.
- Rezistență la ape uzate (stații de epurare, canalizări, etc.).
- Durabilitate.
- Aderență la suprafețe umede, fără grunduire prealabilă.
- Aplicare ușoară și economică.
- Este adecvat pentru terase verzi, jardiniere etc, fiind certificat pentru rezistență sa la rădăcinile plantelor.
- De asemenea funcționează ca o baieră pentru Radon.

Este clasificat ca produs de protecție pentru suprafețele de beton, în conformitate cu standardul EN 1504-2. Numărul certificatului: 2032-CPR-10.11.

De asemenea este certificat conform EN 14891 și clasificat ca produs pensulabil, bicomponent, impermeabil conform CM P pentru hidroizolare sub plăci, în spații exterioare (pereti și pardoseli) și bazine de înot - piscine.

Certificat nr.: 18/18172-2980, Laboratoarele APPLUS. Marcaj CE.

AQUAMAT-ELASTIC a fost testat de Institutul German acreditat MFPA din Leipzig și îndeplinește cerințele directivei tehnice germane ZDB Merkblatt 2010 "Verbundabdichtungen" la categoriile de solicitare A0 și B0 privind hidroizolare sub gresie și plăci în spațiile umede din locuințe, precum balcoane și terase.

Numerele certificărilor: P-SAC 02/5.1/11-147, ca sistem de hidroizolare sub gresie și plăci, P-SAC 02/5.1/11- 305, ca sistem de hidroizolare a clădirilor.

Satisfacă, de asemenea, cerințele regulamentului german DIN 18195-2, Tabel 7 și 8 (acoperirea fisurilor, aderență, impermeabilitatea, rezistență la alcalii etc.) privind hidroizolare sub gresie și plăci, ca și hidroizolare clădirilor.

AQUAMAT ELASTIC a fost testat și certificat de Institut TÜV Rheinland LGA Bautechnick GmbH pentru rezistență la ape uzate.

Acesta a fost, de asemenea, testat și aprobat ca o barieră pentru Radon de către Federal Budgetary Scientific Institution, Saint Petersburg Professor P.V. Ramzaev, Institutul de Cercetări Științifice pentru Igiena Radiațiilor.

Este certificat ca produs rezistent la rădăcini conform UNE CEN / TS 14416 EX: 2014.

Domenii de aplicare

Se utilizează pentru hidroizolare suprafățelor de beton, tencuială, cărămidă, piatră de ciment, mozaic, gipscarton, lemn, metal, etc. Este ideal pentru aplicațiile care necesită elasticitate ridicată și o bună aderență stratului hidroizolant. Este indicat pentru hidroizolare suprafățelor supuse dilatațiilor și contractiilor, vibrațiilor, care prezintă sau eventual vor prezenta fisuri capilare, precum terase, balcoane, bazine de suprafață, piscine, terase inversate, etc. De asemenea poate fi utilizat pentru hidroizolare subsolurilor, în interior sau în exterior, împotriva umezelii sau apei sub presiune.

Caracteristici tehnice

	<u>Component A</u>	<u>Component B</u>
Bază:	praf cimentoid	dispersie apoasă de polimer acril
Culori:	gri, alb	alb
Proportie de amestec:	2,5 părți greutate	1 parte greutate

Produsul combinat:

Timp de amestec: 3 minute

Durata de viață a amestecului: 60 minute la +20°C

Greutate aparentă: 1,80 kg/l

AQUAMAT-ELASTIC

Proprietăți finale conform EN 14891

Rezistență inițială
de aderență la întindere: $\geq 0,7$
(cerință: $\geq 0,5 \text{ N} / \text{mm}^2$)

Rezistență de
aderență la întindere
după contactul cu apă: $\geq 0,6$
(cerință: $\geq 0,5 \text{ N} / \text{mm}^2$)

Rezistență la aderență
la întindere după îmbătrânire
prin încălzire: $\geq 0,8$
(cerință: $\geq 0,5 \text{ N} / \text{mm}^2$)

Rezistență de aderență
la întindere după cicluri de
înghet-dezgheț: $\geq 0,6$
(cerință: $\geq 0,5 \text{ N} / \text{mm}^2$)

Rezistență la aderență
la întindere după contactul
cu apă de var: $\geq 0,5$
(cerință: $\geq 0,5 \text{ N} / \text{mm}^2$)

Rezistență la aderență
la întindere după contactul
cu apă clorinată: $\geq 0,6$
(cerință: $\geq 0,5 \text{ N} / \text{mm}^2$)

Capacitatea de
preluare a fisurilor: $\geq 1,13$
(cerință: $\geq 0,75 \text{ mm}$)

Hidroizolare (7 zile la 2 bari,
cerință: impermeabil la apă
și creștere de masă $\leq 20 \text{ g}$): fără penetrare

AQUAMAT-ELASTIC gri

Permeabilitate la CO_2
(EN 1062-6 Metoda A,
cerințe $Sd > 50\text{m}$): 140 m

Absorbție
capilară de apă
(EN 1062-3, cerințe
EN 1504-2: $w < 0,1$): $0,00594 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

Permeabilitate la
vapori de apă:
(EN ISO 7783-2): $Sd = 0,61 \text{ m}$
(permeabil la vapori
de apă: Clasa I: $Sd < 5 \text{ m}$)

Rezistență la
compresiune (EN 196-1): $10,00 \pm 2,00 \text{ N/mm}^2$

Rezistență la
încovoiere (EN 196-1): $6,00 \pm 1,00 \text{ N/mm}^2$

Aderență (EN 1542): $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Preia fisuri ale suportului
(DIN 18195-2): 0,4 mm

Pătrunderea apei sub
presiunea hidrostatică
pozitivă: (EN 12390-8, 3 zile la 5 bar)
fără penetrare

Pătrunderea apei sub
presiune hidrostatică
negativă: (la 1,5 bar)
fără penetrare

AQUAMAT-ELASTIC alb

Permeabilitate la CO_2
(EN 1062-6 Metoda A,
cerințe $Sd > 50\text{m}$): 129 m

Absorbție
capilară de apă
(EN 1062-3, cerințe
EN 1504-2: $w < 0,1$): $0,009 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

Permeabilitate la
vapori de apă:
(EN ISO 7783-2): $Sd = 0,21 \text{ m}$
(permeabil la vapori de apă:
Clasa I: $Sd < 5 \text{ m}$)

Rezistență la
compresiune (EN 196-1): $10,00 \pm 2,00 \text{ N/mm}^2$

Rezistență la
încovoiere (EN 196-1): $6,00 \pm 1,00 \text{ N/mm}^2$

Aderență (EN 1542): $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Preia fisuri ale suportului
(DIN 18195-2): 0,4 mm

Pătrunderea apei sub
presiunea hidrostatică
pozitivă: (EN 12390-8, 3 zile la 5 bar)
fără penetrare

Pătrunderea apei sub
presiune hidrostatică
negativă: (la 1,5 bar)
fără penetrare



AQUAMAT-ELASTIC

Poate suporta solicitări:

- de la ploaie, după circa 4 ore;
- de la circulație, după circa 1 zi;
- de la apă sub presiune, după circa 7 zile;
- de la materiale de umplere a gropilor de fundație, după circa 3 zile;
- de la aplicarea de plăci ceramice, după circa 1 zi.

Mod de utilizare

1. Suportul

- Suportul trebuie să fie lipsit de resturi de ulei, praf, materiale friabile etc.
- Punctele de scurgere trebuie să fie astupate cu mortarul cu priză rapidă AQUAFIX.
- Segregarile din beton vor fi umplate și îndreptate cu DUROCRET sau RAPICRET, sau cu mortar de ciment aditivat cu ADIPLAST, după îndepărțarea mortarului segregat și udarea suprafeței.
- Distanțierele și agrafele vor fi tăiate la 3 cm adâncime în beton, iar găurile vor fi astupate ca mai sus.
- Rosturile de lucru existente se deschid în formă de V, pe toată lungimea lor și pe o adâncime de circa 3 cm și vor fi astupate ca mai sus.
- Colțurile, pe interior, precum îmbinarea pardoselii cu zidul, vor fi rotunjite cu DUROCRET sau mortar de ciment aditivat cu ADIPLAST (formarea unei scafe triunghiulare cu laturile de 5-6 cm).
- În cazul zidăriei trebuie efectuată anterior o rostuire atentă sau să se dea un strat de mortar de ciment aditivat cu ADIPLAST.
- În cazurile de hidroizolare ulterioară a subsolurilor unor clădiri vechi, trebuie îndepărtață tencuiala existentă cel puțin până la înălțimea de 50 cm deasupra nivelului pânzei freatiche și în continuare să se aplice procedura de mai sus.
- Unde se cere realizarea unor suprafețe plane (netezire, crearea de pante etc.), se recomandă utilizarea produselor DUROCRET sau RAPICRET sau a mortarului pe bază de ciment aditivat cu ADIPLAST.

2. Aplicarea

Conținutul unui sac de 25 kg (component A) se adaugă în 10 kg de lichid (component B) amestecând continuu, până la formarea unei paste omogene, potrivită pentru a fi aplicată.

Suprafața de aplicare trebuie să fie udată, fără formarea de băltoace.

Materialul se aplică cu bidineaua, în două sau mai multe straturi, în funcție de gradul de solicitare. Vor fi evitate grosimi ale straturilor mai mari de 1 milimetru, pentru evitarea fisurării materialului. Fiecare strat nou va fi aplicat numai după uscarea celui precedent. Suprafața proaspăt acoperită va fi protejată de temperaturi ridicate, de ploaie și de îngheț.

În punctele în care este necesară consolidarea locală a produsului AQUAMAT-ELASTIC (colțuri interioare la care nu este necesară formarea de scafe, puncte de îmbinare etc.), se recomandă utilizarea unei benzi de țesătură poliesterică (30 g/m²) sau din plasă din fibre de sticlă (65 g/m²) lată de 10 cm.

Consum

În funcție de problemă, consumul minim necesar de AQUAMAT-ELASTIC și grosimea respectivă a stratului de material sunt:

Problema	Consum minim	Grosime minimă
Umezeală	2,0 kg/m ²	Circa 1,5 mm
Apă fără presiune	3,0 kg/m ²	Circa 2,0 mm
Apă sub presiune	3,5-4,0 kg/m ²	Circa 2,5 mm

Ambalaj

- Ambalaj de 35 kg (25 kg mortar + 10 kg emulsie), pentru culorile gri și alb.
- Ambalaj de 18 kg (12,9 kg mortar + 5,1 kg emulsie), pentru culoarea albă.
- Ambalaj de 7 kg (5 kg mortar + 2 kg emulsie), pentru culoarea albă.



AQUAMAT-ELASTIC

Depozitare

Componentul A:

12 luni de la data fabricației, în ambalajul inițial, sigilat, în spații protejate de umezeală și îngheț.

Componentul B:

12 luni de la data fabricației, în ambalajul inițial, sigilat, la temperaturi de la +5°C până la +35°C, protejat de radiația solară directă și de îngheț.

Observații

- În cazul apei sub presiune trebuie acordată atenție pentru ca pomparea menită să țină nivelul scăzut al apei să fie continuă (cu dispozitiv automat), pe tot timpul lucrărilor, și să continuie până la întărirea suficientă a AQUAMAT-ELASTIC, adică aproximativ 7 zile.
- Suportul stratului hidroizolant (zid, pardoseală etc.) trebuie să fi fost calculat corespunzător, pentru a rezista din punct de vedere static presiunii hidrostatice a apei.
- Dacă s-a efectuat hidroizolare ulterioară pe interior iar pardoseala este circulabilă, trebuie ca suprafața hidroizolată cu AQUAMAT-ELASTIC a pardoselii să fie protejată cu un strat de mortar de ciment. Deasemeni suprafețele exterioare hidroizolate cu AQUAMAT-ELASTIC trebuie protejate prin placare, șapă, etc.
- Temperatura pe timpul aplicării materialului trebuie să fie de la +5°C până la +35°C.
- Componentul A al acestui produs conține ciment, care provoacă o reacție alcalină cu apa și este clasificat ca iritant.
- Consultați instrucțiunile privind utilizarea în siguranță și măsurile profilactice înscrise pe ambalaj.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabelul A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produse j, tip Y este de 140 g/l (2010) pentru produsele gata preparate.

Produsul AQUAMAT-ELASTIC gata preparat are conținutul maxim de COV <140 g/l.



2032

ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

10

2032-CPR-10.11

DoP No.: AQUAMAT-ELASTIC GREY/1623-01

EN 1504-2

Surface protection products

Coating

Permeability to CO₂: Sd > 50m

Water vapor permeability: Class I (permeable)

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m²·h^{0.5}

Adhesion: ≥ 1.0 N/mm²

Reaction to fire: Euroclass F

Dangerous substances comply with 5.4

AQUAMAT-ELASTIC



2032

ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

10

2032-CPR-10.11

DoP No.: AQUAMAT-ELASTIC WHITE/1624-01

EN 1504-2

Surface protection products

Coating

Permeability to CO₂: Sd > 50m

Water vapor permeability: Class I (permeable)

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m²·h^{0.5}

Adhesion: ≥ 1.0 N/mm²

Reaction to fire: Euroclass F

Dangerous substances comply with 5.4



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

19

EN 14891:2012

Liquid applied, two component, water impermeable product CM P for external installations and swimming pools on walls and floors beneath ceramic tiling (bonded with C2 adhesive in accordance with EN 12004)

DoP No.: AQUAMAT ELASTIC / 1614-01

Initial tensile adhesion strength: ≥ 0.5 N/mm²

Tensile adhesion strength after water contact: ≥ 0.5 N/mm²

Tensile adhesion strength after heat ageing: ≥ 0.5 N/mm²

Tensile adhesion strength after contact with lime water: ≥ 0.5 N/mm²

Waterproofing: No penetration

Crack bridging ability: ≥ 0.75 mm

Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles: ≥ 0.5 N/mm²

Tensile adhesion strength after contact with chlorinated water: ≥ 0.5 N/mm²

ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro

