

Fișă tehnică

# MULTIFILL-EPOXY CLEANER

## Agent de curățare pentru resturile de chit epoxidic

### Descriere

Agent special de curățare, sub formă de gel, conținând un amestec de solvenți.

### Domenii de aplicare

MULTIFILL-EPOXY CLEANER se folosește pentru a curăța resturile de chit epoxidic (de ex. MULTIFILL-EPOXY THIXO) de pe plăci, rămase din cauza curățării neadecvate a chitului din timpul aplicării. Este potrivit atât pentru suprafețe orizontale, cât și verticale.

### Caracteristici tehnice

Formă:	gel
Culoare:	transparent
ph:	7.5
Densitate:	1.05 kg/l
Temperatura de aplicare:	5-35°C
Timpul de dizolvare al reziduurilor:	1-8 h

### Mod de utilizare

MULTIFILL-EPOXY CLEANER se aplică nediluat, cu pensula sau gletiera, pe restul întărit de chit epoxidic și este lăsat să acționeze, până ce reziduul se înmoaie. Acest proces durează de regulă 1-8 ore, în funcție de dimensiunea restului. După aceea, reziduul este înlăturat cu o gletieră, iar suprafața este clătită foarte bine cu apă. Procedura poate fi repetată, dacă acest lucru este necesar.

### Consum

În funcție de dimensiunea reziduurilor care trebuie înlăturate.

### Ambalaj

MULTIFILL-EPOXY CLEANER este disponibil în recipiente de 0.75l.

### Depozitare

24 de luni de la data de fabricație, în spații protejate de temperaturi mari și îngheț.

### Observații

- Se vor consulta instrucțiunile de siguranță scrise pe recipient înainte de folosire.
- Se vor proteja suprafețele care sunt sensibile la solvenți; acestea nu trebuie să intre în contact direct cu agentul de curățare (de ex. plastic).
- Înainte de aplicarea produsului pe plăci ceramice, marmură sau piatră naturală, se vor efectua teste, pentru a se asigura că produsul nu le schimbă aspectul.
- Se va evita contactul agentului de curățare cu chitul din rosturi; acesta poate deteriora chitul epoxidic existent.

### ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

**Salonic:** Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

**Atena:** Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

**www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro**