



Spray adeziv contact 2 in 1

Revizuire: 06.06.2020

Pagina 1 din 2

Date tehnice

Bază	Cauciuc sintetic
Sistem de întărire	Uscare fizică
Metoda de aplicare	Lipire permanentă: aplicați adeziv pe 2 părți Lipire temporară / corectabilă: aplicați adeziv pe 1 parte
Rezistență la temperatură **	- 20 ° C → 75 ° C
Timp de evaporare (= timpul înainte de închidere)	5-10 min. pentru o legătură permanentă 15-20 min. pentru o legătură temporară / corectabilă
Temperatura de aplicare	5 ° C → 30 ° C
Model de pulverizare	Mist Spray

* Aceste valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de suport. ** Aceste informații se referă la produsul complet uscat.

Descriere produs

Contact Adhesive Spray este un adeziv de contact gata de utilizat în aerosoli pe bază de cauciuc sintetic

Proprietăți

- Pentru lipire temporară sau permanentă
- Gata de utilizare și foarte ușor de utilizat
- Proces de uscare rapidă.
- Aderenta buna la multe materiale
- Lipire rapida.

Aplicații

- Lipirea produselor din hârtie
- Pentru lipirea unei game largi de materiale (nepotrivit pentru suprafețe denivelate).
- Potrivit pentru lipirea rapidă a materialelor plastice, metalului, lemnului, porțelanului, plută, piele, ceramică, carton, hârtie și cauciuc.

Ambalare

Culoare: transparent

Ambalare: 300 ml aerosol

Termen de valabilitate

Cel puțin 12 luni în ambalaje nedeschise într-un loc uscat de depozitare la temperaturi cuprinse între +5 ° C și +25 ° C. Stocarea verticală este recomandată. Produsul trebuie depozitat în conformitate cu regulile de depozitare ale substanțelor inflamabile. Consultați fișa cu date de siguranță pentru mai multe informații.

Substraturi

Natura: Materialele care trebuie lipite trebuie să fie plane și bine potrivite, precum și curate, uscate și fără praf și grăsimi.

Pregătirea suprafeței: Nu este necesară o pretratare. Polizarea dură a suprafețelor netede îmbunătățește aderența. Se recomandă un test preliminar de aderență pe fiecare suprafață.

Spray-ul adeziv poate fi aplicat pe majoritatea suprafețelor, cu excepția PE, PP, PTFE

Metoda de aplicare

Metoda de aplicare: Pentru LIPIRE

PERMANENTA: Se agită bine înainte de utilizare. Când lucrați, păstrați aerosolul în orice moment în poziție verticală și apăsați complet duza. Pulverizați la o distanță de cca. 5 - 10 cm de obiect. Aplicați adezivul uniform pe ambele suprafețe de lipire. Pulverizați pe întregul material, de preferință având o suprapunere pe jumătate a benzii anterioare pentru a acoperi întreaga suprafață cu 2 straturi. Două straturi subțiri (cu suprapunere) dau rezultate mai bune decât un strat gros. Așteptați cel puțin 10 minute (la 23 ° C și 50% RH) și uniți cele două părți. Apoi apăsați ferm împreună. La realizarea conexiunilor, puterea și nu durata comprimării vor determina puterea finală. După pulverizare, țineți tubul cu capul în jos și apăsați capul de pulverizare numai până când

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Directivele conținute în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și al experienței noastre și au fost prezentate cu bună credință. Datorită diversității materialelor și a substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu putem accepta nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece proiectarea, calitatea suportului și condițiile de prelucrare sunt dincolo de controlul nostru, nu este acceptată nicio răspundere în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea de experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.



Contactați spray-ul adeziv

Revizuire: 06.06.2020

Pagina 2 din 2

lese gaz și nu mai iese produs pentru a preveni înfundarea recipientului de pulverizare. Pentru o legătură TEMPORANĂ / CORECTABILA Agitați bine înainte de utilizare. Când lucrați, păstrați aerosolul în orice moment în poziție verticală și apăsați complet duza. Aplicați adeziv numai pe suprafața aderentă, nu și pe cealaltă suprafață. Pulverizați la o distanță de cca. 5 - 10 cm din obiect. Aplicați adezivul uniform pe suprafață. Pulverizați benzile pe întregul material, având de preferință o suprapunere pe jumătate a benzii anterioare pentru a acoperi întreaga suprafață cu 2 straturi. Așteptați cel puțin 20 de minute (la 23 ° C și 50% RH) și uniți cele două părți. Apoi apăsați cu fermitate după pulverizare, țineți tubul cu capul în jos și apăsați capul de pulverizare până când apare numai gaz și nu mai iese produs pentru a preveni colmatarea recipientului de pulverizare.

Recomandări de sănătate și siguranță Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. A se utiliza numai în zone bine ventilate. În caz de ventilație insuficientă, este adecvat să purtați protecție respiratorie. Consultați eticheta și fișa tehnică de siguranță pentru mai multe informații informație. Deoarece tubul conține gaz inflamabil, toate sursele de aprindere posibile trebuie îndepărtate înainte de aplicare.

Observații

- A nu se utiliza în aplicații în care este posibilă imersiunea continuă în apă. Nu este potrivit pentru vinil sau alte materiale cu un conținut ridicat de plastifianți.

Răspundere

Conținutul acestei fișe tehnice este rezultatul testelor, monitorizării și experienței. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Este responsabilitatea utilizatorului să stabilească prin propriile teste dacă produsul este potrivit pentru aplicație.

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Directivele conținute în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și al experienței noastre și au fost prezentate cu bună credință. Datorită diversității materialelor și a substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu putem accepta nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece proiectarea, calitatea suportului și condițiile de prelucrare sunt dincolo de controlul nostru, nu este acceptată nicio răspundere în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea de experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.