

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ	Cod	TDS2070_00
	<b>MORBIDO TOCCO BASE</b>	Revizie	00
		Data	26.09.2022

#### 1. DESCRIERE

MORBIDO TOCCO BASE este o vopsea plăcută la atingere și extrem de **opacă**. Odată protejată cu VETRO OPACO, aceasta devine complet lavabilă, rezistentă la murdărie, la cele mai comune substanțe și la zgârieturi. Caracteristici susținute de certificarea **HACCP**.

MORBIDO TOCCO BASE este o vopsea pentru interior, caracterizată printr-o porozitate moale, care garantează o permeabilitate excelentă la vaporii de apă. Are un conținut scăzut de compuși volatili, fără formaldehidă și plastifianți adăugați și este încadrată în clasa **A+**. Formula sa specială o face ușor de aplicat, având o acoperire excelentă și o opacitate ridicată. Gata de folosit, se usucă rapid și nu necesită aerisire îndelungată înainte de folosirea spațiului.

#### 2. UTILIZARE

MORBIDO TOCCO BASE se aplică ușor pe pereții noi sau deja vopsiți, pe suprafețele din gips-carton sau din beton și este ideală pentru finisarea și renovarea tuturor tipurilor de încăperi. De asemenea, se poate aplica pe decorațiunile create cu SEGUI IL TUO ISTINTO, pentru conferirea unui aspect opac și omogen sau pentru reînnoirea culorii.

#### 3. PREGĂTIREA SUPORTULUI

O corectă pregătire a suportului este indispensabilă, pentru a asigura o finisare perfectă. Așadar, începeți prin a îndepărta eventualele resturi de vopsea sau de tencuială desprinse sau sfărâncioase, având grijă să spălați sau să periați eventualele zone cu mușgai sau praf. Înaintea de aplicarea MORBIDO TOCCO BASE, suprafața trebuie să prezinte întotdeauna o aderență bună, în caz contrar se va proceda la folosirea unui fixativ izolator, recomandat mai ales în cazul pereților din gips-carton sau cu absorbție neomogenă.

În cazul aplicării pe plăcile ceramice, după ce ați curățat peretele cu alcool etilic denaturat, umpleți eventualele rosturi mari cu o primă chituire punctuală cu PRIMUS AGGRAPPANTE, lăsați să se usuce, apoi aplicați cu o mistrie de inox KIT/I un strat de PRIMUS AGRAPPANTE, pentru a obține o suprafață omogenă și netedă. Apoi continuați cu MORBIDO TOCCO BASE.

#### 4. METODA DE APLICARE

MORBIDO TOCCO BASE este gata de utilizare. Eventual, dacă este necesar, se diluează cu 5% - 10% apă în funcție de absorbția suportului. Colorați turnând ADITIVUL COLORANT, pe care în prealabil l-ați amestecat în cantitatea indicată în catalog și apoi amestecați până la completa omogenizare a vopselei, având grijă să nu rămână produs necolorat la fundul bidonului sau pe pereții acestuia.

Produsul se aplică în două straturi cu rola PE 15. Așteptați 4-6 ore între aplicări.

#### 5. PROTECȚIE

MORBIDO TOCCO BASE pentru a garanta o protecție completă și o îndepărtare a petelor, trebuie protejată cu un strat de VETRO OPACO diluat 30% cu apă. De asemenea, VETRO OPACO se aplică cu rola PE15, o dată ce MORBIDO TOCCO s-a uscat complet (12 ore). Dacă se dorește, se poate aplica un al doilea strat după 4-6 ore pentru o protecție mai mare.

#### 6. CURĂȚAREA UNELTELOR

După terminarea activității, uneltele se vor curăța cu apă.

#### 7. CURĂȚAREA SUPRAFETEI ÎNCHEIATE

Curățați cu LATTE DETERGENTE sau cu alt tip de detergent neutru, utilizând un burete moale.

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ  <b>MORBIDO TOCCO BASE</b>	Cod	TDS2070_00
		Revizie	00
		Data	26.09.2022

#### 8. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI IDENTIFICAREA PERICOLELOR.

Utilizați și depozitați produsul în conformitate cu reglementările actuale în materie de igienă și siguranță; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați reziduurile să se usuce bine și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, adresați-vă imediat medicului și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile în rețele de canalizare, în ape curgătoare sau la nivelul solului.

Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate, disponibilă pe site-ul web: [www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)

SPECIFICAȚII TEHNICE: APLICARE	
Diluare	Numai dacă este necesar, diluați 5%-10% cu apă
Amestecare	Produs gata de utilizare
Colorare	Conform diagramei de culori din catalog
Unelte	ROLĂ PE15
Primer	Nu este prevăzut
Condiții de aplicare	De la +10°C la +30°C cu umiditate relativă < 85%
Număr de mâini (straturi)	2
Timp de uscare în profunzime	2 ore la 20°C
Durată de așteptare al 2 <sup>lea</sup> strat	4-6 ore la 20 °C
Protecție	VETRO OPACO diluat 30% cu apă
Lavabilitate	Complet lavabilă cu LATTE DETERGENTE dacă este protejat cu VETRO OPACO

SPECIFICAȚII TEHNICE: CONSUMURI	
MORBIDO TOCCO	8 – 10 m <sup>2</sup> /litru per strat – deoarece poate varia în funcție de rugozitatea, porozitatea și caracteristicile de absorbție ale suportului
VETRO OPACO diluat 30%	15 – 18 m <sup>2</sup> /litru per strat

SPECIFICAȚII TEHNICE: PRODUS	
Compoziție	Vopsea pe bază de rășini acrilice dispersate în apă, pigmenți și umpluturi minerale
Vâscozitate	5.000 cps ± 1000 cps
Greutate specifică	1,53 ± 0,03 Kg/litru
Ph	8 ± 0,5
Conținut solid	55% ± 2%
Strălucire (EN13000)	G <sub>3</sub> Opac ≤ 3 G.U. 85° - G <sub>3</sub> Opac ≤ 10 G.U. 85° dacă este protejat cu VETRO OPACO
Grosimea stratului uscat (EN13000)	E <sub>2</sub> 70 μm ± 5 μm
Granulometrie (EN13000)	S <sub>1</sub> Fină ≤ 100 μm
Putere de acoperire (EN13000)	Clasa 2
Abraziune la umiditate (EN13000)	Clasa 1 ≤ 5 μm dacă este protejat cu VETRO OPACO
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC): vopsele bicomponente de înaltă performanță: 500 g/l	Conținut maxim: 4,8 gr/litru
Condiții de depozitare	A se păstra într-un loc răcoros și uscat la temperaturi peste +5 °C și sub +30 °C
Ambalaj	1 – 2,5 – 5 LITRI

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ  <b>MORBIDO TOCCO BASE</b>	Cod	TDS2070_00
		Revizie	00
		Data	26.09.2022

### REZISTENȚĂ LA CELE MAI OBIȘNUITE SUBSTANȚE – PROTEJAT cu VETRO OPACO

Substanță	Timp de contact 10 min.	Timp de contact 2 ore
Soia	rezistent	rezistent
Ketchup	rezistent	rezistent
Muștar	rezistent	rezistent
Suc de fructe	rezistent	rezistent
Ceai	rezistent	rezistent
Cafea	rezistent	singur
Vin roșu	rezistent	singur
Marker nepermanent	rezistent	singur
Acid acetic (10%)	rezistent	singur
Acid citric (10%)	rezistent	rezistent
Amoniac (10%)	rezistent	îngălbenire
Etanol 48%	rezistent	rezistent
Etanol 96%	îndepărtare strat	îndepărtare strat
Coca Cola	rezistent	rezistent
Acetonă	îndepărtare strat	îndepărtare strat
Ulei de măsline	rezistent	singur
Pastă de dinți	rezistent	rezistent
NaCl (30%)	rezistent	rezistent
Apă oxigenată (3%)	rezistent	rezistent
Clor	rezistent	îngălbenire
Apă cu clor (piscină)	rezistent	rezistent

Giorgio Graesan & Friends garantează că informațiile din prezenta fișă sunt puse la dispoziție pe baza propriei experiențe și a propriilor cunoștințe tehnice și științifice, cu toate acestea nu își poate asuma nicio răspundere cu privire la rezultatele obținute în urma utilizării acestor informații, deoarece nu deține niciun fel de control asupra condițiilor de aplicare. Se recomandă să se verifice de fiecare dată efectivă conformitate a produsului, pentru fiecare caz în parte. Această fișă anulează și înlocuiește orice altă fișă anterioară. Pentru informații tehnice suplimentare, contactați-ne la numărul **(+39) 02.9903951** sau pe **Whatsapp: (+39) 3371410335**.